

E00.

NOME / FABRICANTE	SIGLA	MATERIAL	MOLDE °C	PROCESSA. °C	DENSIDADE g/cm ³
CYCOLAC (B. Warner), DOW ABS (Dow), LUSTRAN (Monsanto), NOVODUR (Bayer), RAVIKRAL (Eni), TERLURAN (BASF), ARRADUR (Arco)	ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno	70	250	1,07
	ABS PC	Acril. But. Estireno Policarbonato	70	260	1,14
CENTREX (Monsanto), GALOY (G.E.), LURAN (BASF), ROVEL (Dow)	ASA	Acrilonitrilo Estireno Acrilato	65	210	1,07
EVATANE (Atochem)	EVA	Etileno Acetato de Vinilo	40	200	0,90
AKULON (Akzo), DURETHAN (Bayer), ELVAMIDE (Dupont), FABELNYL (T. Plastic), GRILAMID (EMS), GRILON (EMS), LATAMID (Lati), MARANYL (ICI), MINLON (Dupont), NYLON (Celanese), NYLATRON (Polypenco), RILSAN (Atochem), ULTRAMID (BASF), ZYTEL (Dupont)	PA 6	Poliamida 6	75	270	1,14
	PA 6 GR	Poliamida 6 c/ Fibra de Vidro	75	280	1,30
	PA 6.6	Poliamida 6.6	75	285	1,14
	PA 6.6 GR	Poliamida 6.6 c/ Fibra de Vidro	75	300	1,30
	PA 610	Poliamida 610	75	250	1,08
	PA 11	Poliamida 11	65	250	1,04
	PA 12	Poliamida 12	65	250	1,01
CRASTINE (Ciba-Geigy), POCAN (Bayer), ULTRADUR (BASF), VALOX (G. E.)	PBTP	Polibutadieno Teraftalato	70	255	1,30
ALTUCHOC (Altulor), BAYBLEND (Bayer), Calibre (Dow), LATILON (Lati), LEXAN (G. E.), MAKROLON (Bayer), SINJET (Eni)	PC	Policarbonato	100	300	1,24
	PC GR	Policarbonato c/ Fibra de Vidro	100	310	1,45
ALKATHENE (ICI), BAYLON (Bayer), ELTEX (Solvay), FINATHENE (Fina), HOSTALEN (Hoechst), LOTRENE (CDF), LUPOLEN (BASF), MARLEX (Phillips)	PELD	Polietileno baixa densidade	40	220	0,92
	PEHD	Polietileno alta densidade	40	240	0,96
ARNITE (Akzo), HOSTAPOR (Hoechst), RYNITE (Dupont)	PETP	Politereftalato de Etileno	120	290	1,37
ACRONAL (BASF), ALTULIT (Altulor), DIACRON (ICI), PLEXIGLAS (Röhm)	PMMA	Polimetacrilato de Metilo	65	220	1,20

NOTA : Estes dados são indicativos e variam de um fabricante de matéria prima para outro.
Deve consultar o fornecedor do material para a sua aplicação específica.

E00.

NOME / FABRICANTE	SIGLA	MATERIAL	MOLDE °C	PROCESSA. °C	DENSIDADE g/cm ³
CELCON (Celanese), DELRIN (Dupont), LARTON (Lati), ULTRAFORM (BASF)	POM	Poliacetel	90	215	1,43
FINAPRO (Fina), HOSTALEN (Hoechst), LACQENE (ATO), NAPRYL (BP), NORSOPRYL (Cdf Chimie), NOVALEN (BASF), PROPATHENE (ICI)	PP	Polipropileno	20	245	0,90
	PP	Polipropileno c/ Talco	40	245	1,25
	PP	Polipropileno c/ Talco + F. Vidro	50	250	1,17
NORYL (G. E.), PREVEX (G. E.)	PPO	Polióxido de Fenileno	70	300	1,06
FORTRON (Hoechst), RYTON (Phillips), TEDUR (Bayer)	PPS	Polisulfida de Fenileno	150	330	1,50
AFCOLENE (Cdf Chimie), ARRALENE (Arco), GEDEX (Cdf Chimie), HOSTYREN (Hoechst), LACQRENE (ATO), LASTIROL (Lati), STYRON (Dow), VESTYRON (HM)	PS	Poliestireno	40	240	1,05
	PSHI	Poliestireno Alto Impacto	40	240	1,04
	PSB	Poliestireno Butadieno	40	225	1,04
UDEL (Amoco)	PSO	Polisulfona	145	370	1,24
BAYTEC (Bayer), DESMOFLEX (Bayer), DESMOPAN (Bayer)	PUR	Poliuretano	30	210	1,01
CODIMEL (Codiplast), CORVIC (ICI), EKAVYL (ATO), HOSTALIT (Hoechst), LUCATOR (ATO)	PVC	Policloreto de Vinilo	30	175	1,35
	PVC	Policloreto de Vinilo - Rígido	50	195	1,40
LASTIL (Lati), LURAN (BASF), LUSTRAN (Monsanto), TYRIL (Dow)	SAN	Estireno Acrilonitrilo	60	240	1,08

NOTA : Estes dados são indicativos e variam de um fabricante de matéria prima para outro.
Deve consultar o fornecedor do material para a sua aplicação específica.