

**109.**



**AM-2:** Esta pedra é apropriada para trabalhar à mão todos os tipos de aço. A sua acção macia combinada com um corte perfeito permitem fazer o pré-acabamento de metais não-ferrosos tais como o alumínio, inox, etc.

**Die Stone:** Esta pedra foi concebida para ser usada em todos os tipos de aços de ferramenta. É ligeiramente mais dura do que a AM-2. Permite uma acção de corte rápida e consistente.

**CS-HD:** Esta pedra pode ser usada para polir o mais duro dos aços.

Pedras para Acabamentos Gerais

Formato	Quant. Embal.	AM-2									Die Stone						CS-HD						
		Grão																					
		100	150	180	220	280	320	400	500	600	900	150	180	220	320	400	600	120	150	220	320	400	600
1/16X1/4X6	12																						
1/16X1/2X6	12																						
1/8X1/8X6	12																						
1/8X1/4X6	12																						
1/8X1/2X6	12																						
1/8X1X6	12																						
5/32X5/32X6	12																						
1/4X1/4X6	12																						
1/4X1/2X6	12																						
1/4X1X6	12																						
3/8X3/8X6	12																						
1/2X1/2X6	12																						
1/2X1X6	6																						
1/4 Triang. X6	6																						
3/8 Triang. X6	6																						
1/4 Red. X6	6																						
3/8 Red. X6	6																						
1/2 Red. X6	6																						

**109.**



**AO:** Esta pedra tem excelentes características de corte, mantendo no entanto a forma, especialmente quando usada no polimento de cavidades detalhadas. No seu fabrico é utilizado lubrificante, pelo que não é necessária grande pré lubrificação. É recomendado o uso de lubrificante na sua utilização. Os grãos 220 e 320 são ideais para trabalhos de erosão. O grão 220 é adequado para iniciar os trabalhos em superfícies maquinadas.

**T4:** É uma pedra que corte rapidamente e deixa um acabamento perfeito. Trabalha perfeitamente o alumínio, sem riscar a superfície a polir. Usar lubrificante.

**900-F:** Esta pedra tem uma estrutura superfina e excelentes propriedades de corte para acabamentos finais, com resultados idênticos ao de espelho (polimento de diamante). É usada sobretudo para acabamento à mão. Use sempre um lubrificante.

Pedras para Trabalhos Especializados

Formato	Quant. Embal.	AO						T4					900-F	
		Grão						Grão					Grão	
		120	150	220	320	400	600	150	220	320	400	600	900	
1/16X1/4X6	12													
1/16X1/2X6	12													
1/8X1/8X6	12													
1/8X1/4X6	12													
1/8X1/2X6	12													
1/8X1X6	12													
5/32X/32X6	12													
1/4X1/4X6	12													
1/4X1/2X6	12													
1/4X1X6	12													
3/8X3/8X6	12													
1/2X1/2X6	12													
1/2X1X6	6													
1/4 Triang. X6	6													
3/8 Triang. X6	6													
1/2 Triang. X6	6													
1/4 Red. X6	6													
3/8 Red. X6	6													
1/2 Red. X6	6													